Produktdatenblatt



Hochofenzement CEM III/A 42,5 N (na)

nach DIN EN 197-1

Nummer der Leistungsbeständigkeit:	0840-CPR-4310-340100-01	vom	16.01.2025
Nummer des Produktzertifikates:	4310-340175-19	vom	16.01.2025
Nummer des BENOR-Zertifikates:	CEP/4889/0182	vom	22.04.2024
Nummer des AFNOR-Zertifikates:	51.23	vom	26.07.2024

			Mittelwert	Norm
Zusammensetzung	Portlandzementklinker (K)	M%	45,5	35 - 64
	Hochofenschlacke (S)	M%	52,5	36 - 65
	Nebenbestandteile	M%	2,0	0 - 5
Chemische Daten	Glühverlust	M%	2,41	≤ 5,0
	Sulfatgehalt (SO ₃)	M%	3,17	≤ 3,5
	Chloridgehalt (Cl ⁻)	M%	0,02	≤ 0,10
	Na₂O Äquivalent	M%	0,72	
	Unlöslicher Rückstand	M%	0,97	≤ 5,0
Physikalische Daten	Rückstand 90 μm	M%	0,1	
	spez. Oberfläche	cm²/g	4610	
	Wasseranspruch	M%	33,5	
	Erstarrungsbeginn	Min	175	≥ 60
	Raumbeständigkeit	mm	0,2	≤ 10
Druckfestigkeiten	12 Stunden	MPa	2,3	
	1 Tag	MPa	8,5	
	2 Tage	MPa	17,7	≥ 10,0
	7 Tage	MPa	36,2	
	28 Tage	MPa	56,8	42,5 - 62,5
	56 Tage	MPa	63,0	

Lieferform lose

Hinweise auf den Umgang mit dem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG. Die angegebenen Daten sind Mittlwerte der letzten 12 Monate. Daher kann aus der Vielzahl von Messungen keine Rechtsverbindlichkeit in Anspruch genommen werden. Es gelten für alle Geschäftsbeziehungen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils aktuellen Version.

Wotan Zement GmbH & Co. KG

54579 Üxheim

 Telefon:
 02696/922-0
 Telefax:
 02696/922-141

 Internet:
 www.wotan.de
 Email:
 info@wotan.de

Produktdatenblatt



Hochofenzement CEM III/A 42,5 N (na)

Zusammensetzung: Hochofenzement besteht aus 35-64% Portlandzementklinker, 36-65% Hochofen-

schlacke, einem Sulfatträger als Erstarrungsregler und bis zu 5 % Gesteinsmehl zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften, die gemeinsam vermahlen

werden.

Eigenschaften: Hochofenzement CEM III/A 42,5 N ist ein Zement der Festigkeitsklasse 42,5 N.

Er erfüllt sämtliche Anforderungen der Zementnorm DIN EN 197-1. Der Buchstabe N kennzeichnet ihn als Zement mit normaler Anfangsfestigkeit (nach 2 Tagen

≥ 10 MPa).

Vorteile:

Hochofenzement zeichnet sich durch ein günstiges Abbindeverhalten

und eine entsprechende Festigkeitsreserve bei der Nacherhärtung aus. Er bietet sich zur Anwendung an, wenn eine normale Frühfestigkeit

und hohe Endfestigkeit verlang werden.

➤ Er erhärtet langsamer als ein Portlandzement, entwickelt dabei aber

eine relativ niedrige Hydratationswärme.

➤ Er bietet einen hohen Widerstand gegen betonangreifende Wässer.

Anwendungsbereich: Für die Verwendung von Hochofenzement CEM III/A 42,5 N gibt es keine Ein-

schränkungen. Wegen der geringen Hydratationswärme besteht eine verminderte Gefahr von Wärmespannungen und Rissbildung, somit eignet er sich besonders für massige Betonbaukörper des Tief- und Wasserbaus. Ebenso wirkt sich die niedrige Hydratationswärme günstig beim Betonieren unter hohen Temperaturen

aus.

Verarbeitung: Hochofenzement CEM III/A 42,5 N wird entsprechend den einschlägigen Normen

gemischt. Als Mörtelmischverhältnis gibt man zu 1 Raumteil Zement je nach

Anwendung 2 bis 5 Raumteile Sand.

Beton aus Hochofenzement ist wegen des hohen Hüttensandanteils besonders sorgfältig nachzubehandeln, d.h. gegen vorzeitige Austrocknung und Abkühlung zu schützen. Er ist mit allen Zementen nach DIN EN 197, jedoch nicht mit Gips

oder Gipsprodukten mischbar.

Zulassung: Hochofenzement CEM III/A 42,5 N ist ein nach DIN EN 197-1 genormter Zement. Für

seine Verwendung ist daher keine besondere bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Qualitätskontrolle: Hochofenzement CEM III/A 42,5 N unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle

und der Fremdüberwachung nach DIN EN 197 durch den Verein Deutscher

Zementwerke e.V. (VDZ).

Lieferform: Hochofenzement CEM III/A 42,5 N erhalten Sie lose in Silozügen. Er ist nach

EU Richtlinie 2003/53/EG chromatarm.

Lagerung: Vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Als Loseware ist er 2 Monate haltbar.

Hinweis: Dieses Produkt reagiert mit Feuchtigkeit und Wasser alkalisch. Deshalb Haut

und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verkauf und Beratung: Zur weiteren Beratung wenden sie sich bitte an

Wotan Zement GmbH & Co. KG

54579 Üxheim

 Telefon:
 02696/922-0
 Telefax:
 02696/922-141

 Internet:
 www.wotan.de
 Email:
 info@wotan.de

Stand: März 2025

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen und erfolgen ohne Gewähr. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: März 2025